

AVIENT SPECIALTY INKS

K2920 FINESSE

Avient™ Specialty Inks K2920 Finesse es un aditivo de plastisol libre de ftalatos diseñado para suavizar y extender las tintas de uso general y de efectos especiales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- » Hace que las tintas sean más fáciles de imprimir

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- » El K2920 Finesse puede ser agregado a las tintas listas para usar, tintas proceso y a la mayoría de las tintas Infinite FX Specialty para mejorar la imprimibilidad y el acabado suave en cantidades de hasta el 20%
- » El K2920 Finesse puede ser agregado al Infinite FX SE Gel Clear, Infinite NuPuff y a las tintas blancas, (se excluyen las tintas de bajo sangrado) en cantidades de hasta el 10% por peso
- » La K2920 Finesse no está recomendada para tintas de transferencia. La adición de la K2920 Finesse impedirá la separación en tintas de transferencia
- » Realice pruebas de curado antes de la producción. Si la tinta no cura correctamente, la solidez al lavado, la adherencia y durabilidad no son satisfactorias

CONTENIDO QUÍMICO

- » Libre de ftalatos
- » Para obtener certificados de cumplimiento específicos o declaraciones de conformidad, visite www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support

RECOMENDACIONES

La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.



AVIENT
SPECIALTY
INKS

V1.00 (Modified: 26/08/2021)

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



PARÁMETROS RECOMENDADOS



Tipos de Telas

Véase el PIB correspondiente



Mallas

Número: Véase el PIB correspondiente
Tensión: Véase el PIB correspondiente



Rasero

Dureza: Véase el PIB correspondiente
Perfil: Véase el PIB correspondiente
Pase: Véase el PIB correspondiente
Ángulo: Véase el PIB correspondiente



Matriz

Véase el PIB correspondiente
Fuera de contacto: Véase el PIB correspondiente
Emulsión sobre malla: Véase el PIB correspondiente



Presecado & Curado

Flash: 160°F (70°C)
Curado: 320°F (160°C)



Carga Máx. de Pigmento

N/A



Aditivos

N/A



Almacenamiento

65-90°F (18-32°C). Evite la luz directa. Usar dentro de los 12 meses desde su recepción



Limpieza

Disponga la tinta no utilizada de manera responsable. Use limpiadores de plastisol convencionales.



Seguridad

Find SDS information here:
www.avient.com/resources/safety-data-sheets
or contact your local CSR