





**P9654 TXP REFLECTIVE
GREY IKC**







PRINTOP 

P9654 TXP Reflective Grey IKC es una tinta reflectiva textil al plastisol perteneciente a la Serie TEXIPLAST® de PRINTOP®. Está especialmente formulada para obtener estampados donde se requiera resaltar la visibilidad de un objeto en la oscuridad o en un lugar de poca iluminación, refleja la luz exactamente en la dirección de donde proviene la fuente luminosa debido a que está compuesta por micropartículas que causan el efecto retro-reflectivo. Puede tener aplicaciones en prendas de seguridad y decorativas. Este producto es libre de ftalatos.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-  Película de tinta súper reflectante.
-  Película de tinta flexible, no endurece la tela. Acabado suave.
-  Alta elongación y excelente adherencia.
-  Buena cobertura sobre telas oscuras.


CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

-  Aplicar una capa de 3 pasadas, presecar y termofijar.
-  Aplicar sólo una capa ya que al aplicar más capas, se pierde el efecto.
-  No aplicar sobre fondos ya que se reduce el efecto.
-  No planchar sobre el área impresa, ni lavar en seco. Es necesario agitar el producto antes de imprimir.
-  Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y lavado antes de producir en serie.
-  El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga.











CONTENIDO QUÍMICO

-  Sin contenido intencional de Ftalatos, Metales pesados.

RECOMENDACIONES

-  El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja Técnica asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes.

PARÁMETROS RECOMENDADOS

 <p>Tipos de Telas 100% algodón, Mezcla algodón + Poliéster</p>	 <p>Presecado & Curado Flash: 3 segundos a 120°C Curado: 60 segundos a 320°F(160°C)</p>	 <p>Limpieza Limpiadores de plastisol convencionales</p>
 <p>Mallas Número: 32 a 43 (hilos/cm) Tensión: 25-35n/cm2</p>	 <p>Carga Máx. de Pigmento N/A</p>	 <p>Seguridad SDS: Contacte a su representante de ventas</p>
 <p>Rasero Dureza: 60 Perfil: Rectangular Pase: x1 stroke, medium speed Ángulo: 15°</p>	 <p>Printop™ Aditivos</p>	<p>Copyright© 2023, Avient Corporation. Avient no hace garantías de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su exactitud e idoneidad para aplicaciones particulares o resultados obtenidos u obtenibles utilizando dicha información. Esta información proviene del trabajo de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una guía confiable del rendimiento o propiedades obtenidas u obtenibles con equipos a gran escala. Los valores indicados como 'estándar' o declarados sin un rango, no establecen las propiedades máximas o mínimas; consulte con su representante de ventas para conocer los rangos de propiedad y las especificaciones mínimas y máximas. Las condiciones de aplicación pueden hacer que las propiedades del material cambien los valores indicados en este documento. Avient no ofrece garantías respecto a la idoneidad de sus productos o de la información para su procesamiento o aplicación de uso final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a escala completa para determinar la idoneidad de su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan del uso de la información y el uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea con respecto a la información brindada o los productos relacionados en dicha información. Esta literatura NO debe operar como permiso o recomendación para desarrollar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.</p>
 <p>Matriz Directa Fuera de contacto: 1/16" (2mm) Emulsión sobre malla: 15-20%</p>	 <p>Almacenamiento Conservar en ambiente fresco y seco de 18°C a 35°C (65°F a 95°F). 12 meses. Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación.</p>	