

P11226 AQUALINE BASE NEUTRA

PRINTOP™

Printop™ P11226 AQUALINE BASE NEUTRA, es una base neutra al agua de alta performance. Sus aditivos concentrados conservan la fluidez de la tinta por mucho más tiempo evitando el secado prematuro y la obstrucción de la malla.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Buena definición y nitidez en trazos finos ■ Película de tinta flexible, no endurece la tela 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aplicar una capa, presecar y termofijar. ■ Para obtener diversos colores: 1kg -> AQUALINE BASE NEUTRA 30g (3%) -> AQP PD (Colores) ■ Para obtener colores fluorescentes: 1kg -> AQUALINE BASE NEUTRA 60g (6%) -> AQP PD (Fluo Colores) ■ El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todas las consecuencias directas e indirectas que este uso suponga 	
CONTENIDO QUÍMICO		
<ul style="list-style-type: none"> ■ https://www.aventspecialtyinks.com/services/compliance-support ■ Libre de ftalatos restringidos ■ Libre de metales pesados 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> ■ El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja Técnica antes de producir en serie asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes respecto a contenidos químicos. 		
PARÁMETROS RECOMENDADOS		
 Tipos de Telas 100% algodón, Mezcla algodón + Poliéster	 Presecado & Curado Flash: 320°F (160°C) 5 seconds in hot pallets Curado: 90 segundos a 320°F(160°C)	 Limpieza Agua
 Mallas Número: 43 – 90 (hilos/cm) Tensión: 18-35n/cm2	 Carga Máx. de Pigmento AQP PD (Pigmentos) 3-6%	 Seguridad SDS: Contacte a su representante de ventas
 Rasero Dureza: 60 Perfil: Rectangular Pase: x2 stroke, medium speed Ángulo: 15°	 Printop™ Aditivos	<p>Copyright© 2025, Avient Corporation. Avient no hace garantías de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su exactitud e idoneidad para aplicaciones particulares o resultados obtenidos u obtenibles utilizando dicha información. Esta información proviene del trabajo de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una guía confiable del rendimiento o propiedades obtenidas u obtenibles con equipos a gran escala. Los valores indicados como 'estándar' o declarados sin un rango, no establecen las propiedades máximas o mínimas; consulte con su representante de ventas para conocer los rangos de propiedad y las especificaciones mínimas y máximas. Las condiciones de aplicación pueden hacer que las propiedades del material cambien los valores indicados en este documento. Avient no ofrece garantías respecto a la idoneidad de sus productos o de la información para su procesamiento o aplicación de uso final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a escala completa para determinar la idoneidad de su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan del uso de la información y el uso o manejo de cualquier producto.</p> <p>AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea con respecto a la información brindada o los productos relacionados en dicha información. Esta literatura NO debe operar como permiso o recomendación para desarrollar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.</p>
 Matriz Directa Fuera de contacto: 1/16" (2mm) Emulsión sobre malla: 15-20%	 Almacenamiento Conservar en ambiente fresco y seco entre 18°C a 25 °C (65°F a 95°F). 9 meses. Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación.	
 AVIENT™	AVIENT SPECIALTY INKS	V1.18 (Modified: 20/01/2026)