



MAGNAPRINT® MULTISHINE

Pasta perlada elástica lista para imprimir con efecto bicolor y brillo

MULTISHINE COLOURS

	MultiShine Jade*		MultiShine Teal*
	MultiShine Amethyst*		MultiShine Midnight*
	MultiShine Indigo*		MultiShine Royal*
	MultiShine Sunset*		MultiShine Silver
	MultiShine Gold*		

*Disponible en plata como estándar; recetas de cambio de color disponibles bajo solicitud.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Efecto superior de cambio de color o "bicolor" con brillo y destellos
- Tinta al agua de altos sólidos
- Lista para imprimir
- Libre de PVC

APLICACIÓN

- La tinta tiene un tamaño de partícula de 10-60 micras; puede no ser adecuada para impresión con mallas más finas
- Debe utilizarse MagnaPrint Migration Blocker Black en tejidos donde exista riesgo de migración del tinte
- Para obtener mejores resultados de impresión, usar una base negra (MagnaPrint AquaFlex Neutral V2 + 6% Black NGN)
- Imprimir en la última posición para evitar transferencia
- Curar durante 2-2½ minutos a 165°C (330°F)

ADITIVOS MAGNAPRINT (OPCIONAL)

Consultar la Ficha Técnica correspondiente para más información.

- RETARDENT GEL CONC (2% max)
- CROSSLINKER 200 (2% max)
- CROSSLINKER 500 (3% max)


Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" omencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.



ESPECIFICACIONES



TIPO DE TEJIDO
Algodón, Mezclas de Polialgodón



MALLA
CUENTA 32-61T
(80-156)



RAQUETA
SHORE: 60/90/60
EDGE: Rectangle
ANGLE: 15°



PLANTILLA
TIPO: Emulsión resistente al agua
EPESOR EOM: Estándar
CONTACTO: 3-4mm off



TEMPERATURAS
CURADO: 2-2.5 min - 165°C (330°F)
FLASH: 2 sec - 230°C (445°F)



ADITIVOS MAGNAPRINT
2% Retardent Gel Conc
2-3% Crosslinker



CUMPLIMIENTO
OEKO-TEX® Eco Passport Class I
ZDHC Confidence Level 3



ALMACENAMIENTO
Almacenar bien cerrado
>5°C (40°F) <25°C (77°F)



SALUD Y SEGURIDAD
MSDS: Disponible bajo solicitud



LIMPIEZA
Agua y detergente suave