P11150 TXP ORIGINAL WHITE

PRINTOP™ P11150 TXP Original White es una tinta blanca textil al plastisol perteneciente a la serie TEXIPLAST™. Ha sido formulado para lograr buena cobertura sobre telas oscuras. Su reología permite obtener una película con superficie uniforme.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Buena opacidad sobre telas oscuras.
- Buena adherencia.
- Acabado suave.
- Película de tinta flexible.

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- Aplicar una capa presecar, repetir y fijar.
- Es necesario homogenizar el producto antes de imprimir.
  No planchar sobre el área impresa, ni lavar en seco.
- Para telas algodón poliester se debe aplicar primero bloqueador, presecar , aplicar la tinta y termofijar.
- Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y lavado antes de producir en serie.
- El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga.

CONTENIDO QUÍMICO

- Libre de ftalatos restringidos
- https://www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support

RECOMENDACIONES

- El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja Técnica asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes.

PARÁMETROS RECOMENDADOS

Tipos de Telas
100% algodón

Presecado & Curado
Flash: 3-4 segundos a 160°C
Curado: 60 segundos a 320°F(160°C)

Limpieza
Limpiadores de plastisol convencionales

Mallas
Número: 43 a 61 (hilos/cm)
Tensión: 18-25 N/cm2

Carga Máx. de Pigmento
N/A

Seguridad
SDS: Contacte a su representante de ventas

Rasero
Dureza: 70
Perfil: Rectangular
Pase: x2 stroke, medium speed
Ángulo: 15°

Printop™ Aditivos

Matriz
Directa
Fuera de contacto: 1/16" (2mm)
Emulsión sobre malla: 15-20%

Almacenamiento
Conservar en ambiente fresco y seco de 18°C a 35°C (65°F a 95°F). 12 meses. Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación.

Copyright© 2025, Avient Corporation. Avient no hace garantías de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su exactitud e idoneidad para aplicaciones particulares o resultados obtenidos u obtenibles utilizando dicha información. Esta información proviene del trabajo de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una guía confiable del rendimiento o propiedades obtenidas u obtenibles con equipos a gran escala. Los valores indicados como 'estándar' o declarados sin un rango, no establecen las propiedades máximas o mínimas; consulte con su representante de ventas para conocer los rangos de propiedad y las especificaciones mínimas y máximas. Las condiciones de aplicación pueden hacer que las propiedades del material cambien los valores indicados en este documento. Avient no ofrece garantías respecto a la idoneidad de sus productos o de la información para su procesamiento o aplicación de uso final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a escala completa para determinar la idoneidad de su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan del uso de la información y el uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea con respecto a la información brindada o los productos relacionados en dicha información. Esta literatura NO debe operar como permiso o recomendación para desarrollar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.