P8858 TXP WHITE LB-MX

PRINTOP™

Printop™ P8858 TXP White LB-MX es una tinta blanca textil al plastisol perteneciente a la serie TEXIPLAST™. Es un producto formulado para estampar sobre tejidos en mezclas de algodón- poliéster, en donde se presenten problemas de migración o transferencia del colorante del tejido hacia el estampado. Este producto es libre de ftalatos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Reduce la migración del colorante del sustrato hacia el estampado.
- Buena opacidad sobre telas oscuras.
- Buena adherencia.
- Excelente elasticidad.

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- Aplicar una capa, presecar, repetir y termofijar.
- No se debe estampar sobre telas 100% algodón debido a que puede presentar problemas de decoloración o fantasmas.
- Es necesario homogenizar el producto antes de usar.
- No planchar sobre el área impresa, ni lavar en seco.

CONTENIDO QUÍMICO

- https://www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support
- Libre de ftalatos restringidos

RECOMENDACIONES

- Debido a la diversidad de fibras existentes, no se puede garantizar su efectividad en todos los casos. El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja Técnica antes de producir en serie asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes respecto a contenidos químicos.

PARÁMETROS RECOMENDADOS

Tipos de Telas
Mezcla algodón + Poliéster

Presecado & Curado
Flash: 4 segundos a 248°F (120°C)
Curado: 50 segundos a 320°F(160°C)

Limpieza
Limpiadores de plastisoles convencionales

Mallas
Número: 32 a 43 (t/cm)
Tensión: 18-25 n/cm2

Carga Máx. de Pigmento
N/A

Seguridad
SDS: Contacte a su representante de ventas

Rasero
Dureza: 70
Perfil: Rectangular
Pase: x2 stroke, medium speed
Ángulo: 15°

Printop™ Aditivos

Matriz
Directa
Fuera de contacto: 1/16" (2mm)
Emulsión sobre malla: 15-20%

Almacenamiento
Conservar en ambiente fresco y seco de 18°C a 35°C (65°F a 95°F). 12 meses. Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación.

Copyright© 2025, Avient Corporation. Avient no hace garantías de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su exactitud e idoneidad para aplicaciones particulares o resultados obtenidos u obtenibles utilizando dicha información. Esta información proviene del trabajo de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una guía confiable del rendimiento o propiedades obtenidas u obtenibles con equipos a gran escala. Los valores indicados como 'estándar' o declarados sin un rango, no establecen las propiedades máximas o mínimas; consulte con su representante de ventas para conocer los rangos de propiedad y las especificaciones mínimas y máximas. Las condiciones de aplicación pueden hacer que las propiedades del material cambien los valores indicados en este documento. Avient no ofrece garantías respecto a la idoneidad de sus productos o de la información para su procesamiento o aplicación de uso final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a escala completa para determinar la idoneidad de su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan del uso de la información y el uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea con respecto a la información brindada o los productos relacionados en dicha información. Esta literatura NO debe operar como permiso o recomendación para desarrollar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.